

FUGEBÅND VKP PLUS

Fleksibelt, selvklebende fugebånd for tetting og isolering ved innsetting av dører, vinduer og lignende

Det ekspanderende båndet er vannavvisende, men "pustende". Underlaget må være helt rent ved montering. Godkjent i henhold til DIN 18542.



Video Link 1

<http://youtu.be/0Gw9fnrD7uU>

Varetekst	Art. nr.	Farge	Kjemisk base	PK
Fugebånd Vkp b=15mm maks fugeb 8-12mm	0875 011 58	Svart	Fin polyuretanskum med åpne celler	20
Fugebånd Vkp b=25mm maks fugeb 10-15mm	0875 012 510	Svart	Fin polyuretanskum med åpne celler	12
Fugebånd Vkp b=15mm maks fugeb 8-12 grå	0875 021 58	Grå	Fin polyuretanskum med åpne celler	20
Fugebånd Vkp b=25mm maks fugeb 10-15mm G	0875 022 510	Grå	Fin polyuretanskum med åpne celler	12

Bruksområder

Bygg og anlegg til tetningsfuger, montering av dører, vinduer etc. Containerbyggere, VVS, klima- og kjølemontering, maskinbygging, baderomsmontering o.s.v.

Bruksanvisning

- 1: Hefteflaten skal være ren, tørr og fettfri
- 2: Klipp båndet med en overlengde på ca 3 %. De første og siste 3 til 5 cm på rullen klippes/skjæres vekk
- 3: Fjern dekkpapiret og test båndet på den mest velegnede flaten. Fugebåndet trykkes fast til underlaget
- 4: **Fugebåndet må aldri føres rundt hjørner**, men monteres vinkelrett sammen
- 5: Ved skjøting av fugebåndet støtes endene sammen. Overlapping må ikke forekomme

NB! Den ideelle monteringstemperatur ligger mellom +5 grader til 30 grader. Det anbefales å oppbevare fugebåndet ved romtemperatur.

Teknisk info

- Egenvekt 110 kg/m³ ($\pm 10\%$)
- Materiale Acrylatpolymerdispersion
- Temperaturbestandighet -30°C til +90°C
- Varmemotstandighet 0,05 W/mK
- Vanndampdiffusjon $\mu \leq 100$ etter DIN 18542
- Brennbarhet Tungt antennelig -
- Klasse B1 DIN 4102
- Heftetid til underlaget 0°C opp til 10 dager
 - 10°C 48 timer
 - 20°C 3 timer
 - 30°C 10 minutter
- Bestandighet UV-, forvitring-, værbestandig.
- Motstandsdyktig mot sopp og bakterier
- Lagringstemperatur Inntil 2 års lagring ved +5 til +25°C
- Arbeidstemperatur +5°C eller varmere